



## Pilkington **Insulight™** Therm S3

Pilkington Insulight™ Therm S3 onderscheidt zich door haar optimale thermische isolerende coating. Met de standaarduitvoering 5-15-4, conform de EN 673, wordt een U-waarde van 1,1 W/m<sup>2</sup>K bereikt.



**PILKINGTON**

A member of NSG Group

## Pilkington **Insulight™** Therm S3 - Technische informatie

	Licht			Energie		U-waarde (W/M²K)
	Transmissie (LTA) in %	Reflectie (Buiten) in %	Reflectie (Binnen) in %	Transmissie (ZTA) in %	Absorptie in %	
<b>Therm S3L</b>	79	13	14	60	23	1,4
<b>Therm S3A¹</b>	79	13	14	60	23	1,1

U-waarde volgens EN 673, licht- en energietechnische waarden volgens EN 410  
Glasopbouw 5-15-\*4 (S3 coating op zijde 3)  
¹90% argonvulling



### Productvoordelen

- Pilkington **Insulight™** Therm S3, een nieuw thermisch isolatieglas product met een U-waarde van 1,1 W/m²K volgens EN-normen.
- Uitstekende U-waarde van 1,0 W/m²K als het isolatieglas met een 10 mm spouw met 90% Krypton vulling betreft.
- Zeer neutraal met 79% lichttransmissie, 60% energietransmissie en 3% emissiviteit.
- Vele toepassing en combinaties zijn mogelijk. Vraag naar het leveringsprogramma en assortiment van Pilkington.



De CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de relevante geharmoniseerde Europese Norm.  
Het CE-markeringlabel voor elk product, inclusief de opgegeven waarden, kunt u vinden op [www.pilkington.com/ce](http://www.pilkington.com/ce)



**PILKINGTON**

**Pilkington Benelux B.V.**

De Hoeveler 25 Postbus 143 7500 AC Enschede  
Tel.: +31 (0)53 483 58 35 Fax: +31 (0)53 431 91 78  
E-mail: [info@pilkington.nl](mailto:info@pilkington.nl)  
[www.pilkington.nl](http://www.pilkington.nl)